emotions®

FICHA TÉCNICA ABS

Filamento ABS diseñado para proyectos que exigen piezas más fuertes y duraderas. Su resistencia mecánica y térmica lo convierte en una excelente elección para prototipos funcionales, accesorios y modelos de uso continuo. Ideal para quienes buscan un material robusto y de alto desempeño en impresión 3D.

Especificaciones técnicas	
Temperatura de extrusión:	250–260 °C a 50–100 mm/s, o 260–280 °C a 100–200 mm/s
Temperatura de la cama caliente	80-100°C
Diámetro disponible	1.75 mm
Longitud aproximada	395 metros
Velocidad de impresión	50–100 mm/s o 100–200 mm/s
Retracción	0,8–1,2 mm a 30–40 mm/s
Tolerancia dimensional	± 0,03 mm
Ventilación de capa	Ventilador activado

support@emotion.us - sales@emotions.us
www.emotions.us
@emotions.us1